

# ラミネート製品

軟質PVCフィルムを始め様々な基材をラミネート加工することで幅広い分野に製品を展開しております。

ターポリン

高周波キルティング

## ターポリン

### プライキャンバス® 透明シリーズ

※1:防炎性能試験番号 ※2:防炎製品番号

透明性を有し業界で高い評価を得ている不燃、防炎、UVカット、防虫、耐寒、カラーなど、各種機能を付与した当社を代表するラミネート製品です。

#### 防炎

- E-2500FCW (防炎の汎用品) A1180167・B1180053・F-30316
- E-2500FYW 防虫 A1180167・B1180053・F-30316
- SPC-7 (防塵・防汚性に優れています。)[両面表面処理 ウェルダーク] BT960031\*1
- E-6000FCW A1150069・BT930083\*1・F-19034\*2
- E-6000FYW A1150070・BT930083\*1・F-19034\*2
- E-6000FGY (紫外線領域に限って防虫効果があります。) A1150069・BT930083\*1・F-19034\*2
- E-2238FW (建築養生用2類適合品) BT040023・CT930008\*1 F-18071\*2
- E-6335F A1160217

#### 帯電防止・防炎

- E-5530TFW B1160029・F-28262
- E-3000TFW A1150067・BT930087\*1・F-19036\*2
- E-2245TFW (建築養生用2類適合品) A1180052\*1・B1170028\*1・F-29251\*2

#### 耐寒

- E-6000 耐寒 (冷蔵倉庫用に使えます。脆化温度-40℃)

#### 耐油

- E-5530 (タイヤW) (マシン油などに耐性があり、硬化しにくく柔軟性が維持されます。)

#### UVカット

- E-5515W ● E-5530W ● E-5560W
- E-3000CW ● E-6000CW ● E-2245W
- E-6338 ● E-6328
- KS-4000FT F-27024\*2

#### 一般

- E-6338P ● E-6328P ● E-6328P (梨地)

物性値(現行カタログ値同等)

品番	厚さ (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強さ (N/3cm)		伸び (%)		引張強さ (N)		
					縦	横	縦	横	縦	横	
防炎 UVカット	E-2500FCW	0.25	203	50	320	195	175	20	27	50	50
	E-2500FYW(防虫)	0.25	203	50	320	200	195	20	26	50	50
	SPC-7	0.55	185	30	740	435	410	20	14	70	70
	E-6000FCW	0.55	203	30	725	440	445	20	17	75	70
	E-6000FYW(防虫)	0.55	203	30	740	445	450	21	17	90	85
	E-6000FGY(防虫)	0.55	185	30	730	435	420	20	15	65	70
	E-2238FW	0.38	203	50	340	495	500	17	22	105	70
耐寒	E-6335F	0.33	185	50	320	360	345	15	21	70	115
	E-6000 耐寒	0.55	185	30	690	430	395	21	16	50	45
帯電防止・防炎 UVカット	E-5530TFW	0.30	203	50	390	115	125	18	26	35	40
	E-3000TFW	0.30	203	50	405	410	410	20	15	75	70
	E-2245TFW	0.45	203	50	430	515	535	18	24	60	50
耐油	E-5530 タイユW	0.30	203	50	390	110	120	17	27	50	60
	E-5515W	0.15	203	100	175	95	100	16	25	35	30
UVカット	E-5530W	0.30	203	50	365	115	120	17	26	50	40
	E-5560W	0.55	203	30	710	150	155	19	28	70	70
	E-3000CW	0.30	203	50	420	415	420	19	15	65	70
	E-6000CW	0.55	203	30	715	445	425	21	18	85	80
	E-2245W	0.45	203	50	425	430	550	18	25	80	65
	E-6338	0.38	185	50	410	395	365	18	23	65	120
	E-6328	0.28	185	50	200	370	355	18	22	50	100
	E-6328P (梨地)	0.28	92.5	50	200	370	315	17	22	60	100
	KS-4000FT	0.40	203	30	555	410	420	20	17	50	50
	E-6338P	0.38	92.5	50	380	395	385	17	24	95	120
一般	E-6328P	0.28	92.5	50	215	375	295	15	20	55	110
	E-6328P (梨地)	0.28	92.5	50	200	370	315	17	22	60	100
	試験方法						JIS K 6772				

※上記の測定値は弊社で測定した代表値であり保証値ではありません。  
 ※耐候性は、促進試験による外観変化を判断基準としていますが、屋外使用を保証するものではありません。  
 ※波長280~380nmにおけるUVカット率が95%以上の製品を対象に「UVカット」表示をしております。  
 ※本カタログに記載の「帯電防止」の文言は品名でありいずれも帯電防止性能を意味しております。

フィルム・シート製品

ラミネート製品

加工製品

取り扱い上のご注意